



## Triplay de film fenólico estándar

1220 x 2440 x 18 mm

Triplay elaborado de chapas de poplar con protección de film fenólico de 125 gr/m<sup>2</sup> en las caras para cimbra de concreto. El film evita las vetas o dibujos de la madera natural se traspasen al concreto y ahorra tiempo en el descimbrado.

Los usos se le puede dar al triplay varía entre **uno y tres usos**, dependiendo de cuidado en la obra.

### Especificaciones de centro

Espesor	18 mm
Dimensión	1220 x 2440 mm
Especie	Poplar (Populus Acuminata)
No. de capas	5
Adhesivo	WBP, Fenólico formaldehído

### Especificaciones de caras

Color	Marrón oscuro opaco
Densidad	125 gr/m <sup>2</sup>

### Propiedades

Humedad	EN 322	10.60 %	
Densidad	En 323	721 kg/m <sup>3</sup>	
Fuerza de unión	EN 314-1,2	< 90 %	
Grado	EN 310	F/20 E50/70	
Módulo de ruptura (MOR)		Paralelo	30.16 N/m m <sup>2</sup>
		Perpendicular	58.94 N/m m <sup>2</sup>
Módulo de elasticidad (MOE)		Paralelo	5561 N/m m <sup>2</sup>
		Perpendicular	7641 N/m m <sup>2</sup>

*Las propiedades de rendimiento están de acuerdo con la norma 13986:2004*