

IDECOR

Triplay de Encino

Ficha técnica

Contrachapado elaborado de madera de poplar y eucalipto prensadas con la dirección de la fibra encontrada. La cara y la contracara del tablero están recubiertas con chapas decorativas de madera de encino.

Información general

Descripción	Formato	Grosor	Tolerancia	Pc/Pq
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 5 mm	1220x2440mm	4.2 mm	+ - 0.2 mm	185
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 12 mm	1220x2440mm	12 mm	+ - 0.5 mm	72
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 15 mm	1220x2440mm	15 mm	+ - 0.5 mm	58
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 18 mm	1220x2440mm	18 mm	+ - 0.5 mm	48

Especificaciones de núcleo

Dimensión	Especie	Capas	Adhesivo
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 5 mm	Álamo y Eucalipto	3	E2
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 12 mm	Álamo	7	E2
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 15 mm	Álamo	9	E2
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 18 mm	Álamo	11	E2

Especificaciones de caras

Dimensión	Especie	Cara	Trascara	Espesor
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 5 mm	Encino	BB	CC	0.2 mm
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 12 mm	Encino	BB	BB	0.2 mm
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 15 mm	Encino	BB	BB	0.2 mm
Triplay de encino de 1.22x2.44 - 18 mm	Encino	BB	BB	0.2 mm

**BB sin nudo muerto, sin resane y con mínima cantidad de nudo vivo*

**CC mínima cantidad de nudo muerto, con resane y con nudo vivo*

Características técnicas

Característica	Unidad	Valores	Estándar
Densidad	Kg/m ³	440-500	EN 323
Módulo de elasticidad	N/mm ²	3400-5500	EN 310
Sujeción a tornillo	kgf	135	EN 320
Contenido de humedad	%	6-14	EN 322

**Las propiedades de rendimiento están de acuerdo con la norma 13986:2004*